新一娇®GL 8100热转印胶

产品描述

新一娇®**GL 8100**热转印胶适用于玻璃基材的热转印。

产品特点

1. 粘度较高，适合凹版印刷工艺。
2. 需要的热转印温度低，能耗少。
3. 转印后图案和玻璃之间附着力好。

产品应用

适用于玻璃基材的热转印工艺。

施工工艺

1：涂布后温度75-90度烘烤20-25秒，以表面干燥程度决定是否可以收卷。

2：烫印温度160-190度之间，压力3-8公斤/平方厘米，时间0.3秒-3秒.温度高，压力大，烫印时间可以缩短，三者之间相互协同作用。

3：GL 8100转印胶如果粘度高，可以适量加一些稀释剂使用。

产品参数

固体含量/%	36-38
粘度/mPa ·s，25℃	2000-3000
颜色（Cardner)	＜ 2
游离 NCO	＜ 0

储存 0-30℃， 保质期 6 个月

包装 5公斤 20公斤