新一涂® XY-E124
阻尼乳液

基本组成

E124 阻尼涂料乳液是以苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯为主要硬单体，以丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯为主要软单体，通过乳液聚合工艺制备得到的苯丙乳液。

性能参数

聚合物类型	苯丙
外观	白色乳状液
固含量，%	49±1
pH	8±1
黏度，mPa·s	300-1500
最低成膜温度，°C	1
离子性	阴离子型

产品优势

- 阻尼性能佳
- 耐酸碱
- 快干

应用领域

E124 水性阻尼涂料乳液适用于轨道车辆、汽车、船舶、家用电器、工程机械等行业用水性阻尼涂料的制备。

包装/保质期

保质期：请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5~30 °C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为 12 个月，超过 12 个月后建议在使用前进行性能评估。

包装：125 公斤/桶