新一涂® WL240
聚醚改性硅氧烷润湿剂

概述

WL240 是一支小分子量的聚醚硅氧烷，很低的静态表面张力，很快速的迁移性，不影响层间附着力。是有机硅材料中降表面张力最强的结构，所以它可以润湿大部分的底材和油污。

技术数据

主要成分	聚醚改性硅氧烷
外观	水白透明液
固含量	＞95%

应用特点

- 非常适合水性涂料
- 在喷涂应用中具有更细雾化效果
- 具有极好的润湿防缩孔能力

添加量与使用方法

可以直接使用或者稀释后添加，使用过程中应当充分搅拌，使其分散均匀。为达到最佳效果，请预先测试添加量。一般添加量为涂料总量的 0.1-2.0%。准确的添加量和使用方法因具体情况而有所不同，应通过实验来加以确定。

储存方式

本品应置于干燥，阴凉，通风处，常温密闭保存，避免阳光直射。当产品在未开启的原装容器内且储存温度在+4 至+40 °C 之间时，可以有至少 24 个月的储存期（自生产之日起）

包装规格

净重 25 kg