新一涂® XY-E123
烘烤型阻尼乳液

基本组成

E123 阻尼涂料乳液是以甲基丙烯酸甲酯为主要硬单体，以丙烯酸丁酯为主要软单体，通过乳液聚合工艺制备得到的纯丙乳液。

性能参数

聚合物类型	纯丙
外观	白色乳状液
固含量，%	52±1
pH	8±1
黏度，mPa·s	400-2900
最低成膜温度，℃	1
离子性	阴离子型

产品优势

- 阻尼性能佳
- 适合高温烘烤
- 耐水性好，附着力好

应用领域

E123 阻尼涂料乳液适用于汽车用烘烤型水性阻尼涂料的制备。

包装/保质期

保质期：请置于避光、阴凉干燥处，温度应该在 5~30 ℃，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为 12 个月，超过 12 个月后建议在使用前进行性能评估。

包装：125 公斤/桶