新一涂® LF763D
羧基改性丁苯乳液

产品描述

LF763D 是一种阴离子水性分散体，基于苯乙烯和丁二烯的共聚物为基础的阴离子水性分散体。LF763D 不含增塑剂、不含邻苯、APEO，不含甲醛和氨等。

产品参数

固含量：	51±1%
pH 值：	7.0 - 9.0
黏度：	50 - 300 mPa·s
玻璃化温度：	14 °C
密度：	约 1.04 g/cm³

产品应用

刚性和半柔性防水砂浆

瓷砖胶，修补砂浆

粘结剂，界面剂

找平砂浆，自流平等

储存

在 5-37 °C、未开封条件下，保存期限为 6 个月。经过长期储存后，建议使用前先搅拌。

包装

200 公斤，1000 公斤。