新一涂® LH914
醋酸乙烯酯-乙烯（VAE）防水乳液

产品描述

新一涂® LH914 乳液是一种低甲醛、低气味的醋酸乙烯-乙烯共聚乳液。该乳液对水泥、填料有良好的分散性，具有良好的防水性能。主要适用于 JS1 型和 JS2 型防水涂料中，并具有良好的力学性能。

产品性能

和水泥混合使用，可改善混凝土的抗折性。

LH914 与水泥和填料相容性好，对水泥水化影响较小。

在防水涂料中具有良好的拉伸强度和伸长率并具有优异的粘接强度。

技术数据

性能	方法	数值
外观和性能	目视	乳白色液体
固含量	GB/T27573	54.5%~56.5%
黏度（4# 20 rpm 25 °C）	GB/T27573	2500~4500 mPa·s
pH 值	GB/T27573	4.0~6.5
玻璃化温度	ISO 16805	约 0 °C

应用

LH914 是一种与水泥具有良好的相容性的聚合物，该产品与水泥砂浆配合具有良好的施工性和抗流挂性。

在 JS 防水涂料等水泥砂浆中，具有良好的粘接弹性和强度。

LH914 可与大多数的阴离子和非离子的水性聚合物乳液混合，特别适用于防水涂料、混凝土界面剂和粘合剂。

LH914 与常见的颜填料具有良好的相容性，易于加工。

LH914 的最低成膜温度为 0 °C，因此配方中无需添加成膜助剂或添加少量成膜助剂。

储存/包装

LH914 储存温度为 5-37 ℃。在未开封且储存于适当条件下保质期 6 个月。

IBC 吨桶，220 kg 铁桶，50 kg PE 桶。