新一涂® OT-75
阴离子润湿剂

产品描述

OT-75 是一款阴离子表面活性剂，具有非常快速迁移至界面的特性，同时是一种非常优异的润湿剂和乳化剂。它的表面改性的性能可用于降低表面张力，增加吸收性和渗透性。

技术指标

项目	指标
外观@ 20 °C	清澈微黏稠液体
固含量(wt%)	75.0 ± 1.0
黏度 cPs	约 200
pH (1%溶液)	5.0 - 7.0
冰点	-40 °C
闪点	34 °C
溶剂	水、乙醇

典型应用

OT-75 除了是一种优异的润湿剂外，还可用于乳化、稳定和分散等应用。主要应用在印刷油墨和上光油，乳液聚合，涂料配方，颜料分散，纺织和造纸，清洗和基材润湿剂等方面。

包装和保质期

包装规格：　　200 公斤

保质期：　　12 个月

贮运：OT-75 中含有乙醇，是一类可燃性液体，必须按要求小心处理。可在大多数容器或反应釜中存储和使用。因为水和乙醇的挥发会导致凝胶，所以装有 OT-75 的容器在不使用时需保持盖子紧闭。如果发生凝胶，需加入少量乙醇(表面活性剂重量的 1-2%)，直至凝胶全部消失。其活性不会因为冻融而变化。如果出现冻融现象，建议在使用前进行充分搅拌。