新一娇®GL 8100热转印胶

产品描述

新一娇®**GL 8100**热转印胶适用于玻璃基材的热转印。

产品特点

1. 粘度较高，适合凹版印刷工艺。
2. 需要的热转印温度低，能耗少。
3. 转印后图案和玻璃之间附着力好。

产品应用

适用于玻璃基材的热转印工艺。

施工工艺

第一步：转印胶涂布、烘干与收卷。
涂布后在60-80℃烘干30秒，烘干后收卷。
第二步：热转印。转印压力为2-3 kg/cm²，转印温度为180-200℃。
温度可根据实际工况调整。转印停留时间需另行确认；
第一步的30秒仅指烘干时间。
涂布时，如GL 8100粘度较高，可适量加入稀释剂。

产品参数

固体含量/%	36-38
粘度/mPa ·s，25℃	2000-3000
颜色（Cardner）	＜ 2
游离 NCO	＜ 0

储存 0-30℃， 保质期 6 个月

包装 5公斤 20公斤

工艺修订：2026-11-03。其他参数沿用原资料。

南京新义合成科技有限公司
网址：www.xyzchem.com 电话：400-855-1116